

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 640 md
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	55
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	< 0,01
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	4 - 7
Applications and properties /	Ashless, medium fast filtration, e.g. for magnesium ammonium phosphate, zinc sulphide, etc. /
Anwendungen und Eigenschaften	Aschefrei, mittelschnell filtrierend, z.B. für Magnesiumammoniumphosphat, Zinksulfid etc.

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**